

TERMoton P+D 11,5



Tehlový blok určený pre vnútorné aj vonkajšie steny chránené omietkou.

Murovací výrobok na tradičnú maltu.

Parametre produktu

Rozmery (mm)	325x115x235
Rovinnosť povrchu pokládky (mm)	NPD
Rovnoobežnosť povrchu pokládky (mm)	NPD
Hmotnosť [kg]	~6,80 kg
Skupina murovacích prvkov	Skupina 3
Kategória	II
Trieda	15
Pevnosť škáry [MPa]	0,15
Odolnosť (mrazuvzdornosť)	F1 - mrazuvzdorný výrobek (dle PN-B-12012)
Obsah aktívnych rozpustných solí	S0
Reakcia na oheň	A1 (dle EN 13501-2)
Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_{eq}	0,210 W/mK

Parametre múru

Hrúbka [mm]	115
Hmotnosť [kg/m ²]	~85,00
Spotreba [ks/m ²]	12,5

Tepelné parametre

Výpočtové hodnoty ekvivalentného súčiniteľa tepelnej vodivosti a súčiniteľa prechodu tepla muriva na cementovo-vápennej malte v prevádzkových podmienkach.

Neomietnutý múr	λ_{eq}	R	U
	0,25 W/mK	0,46 m ² K/W	1,41 W/m ² K

Trieda požiarnej odolnosti

Trieda požiarnej odolnosti murovaných stien na cementovo-vápennú maltu, obojstranne omietnuté vápennocementovou alebo sadrovou omietkou s hrúbkou minimálne 10mm.

Úroveň zaťaženia	0,0
Omietnutá stena	EI 120

Akustická izolačná vlastnosť múru

Ukazovateľ akustickej izolačnej vlastnosti múrov s obojstrannou vápennocementovou omietkou s hrúbkou najmenej 2 x 15 mm. Vodorovné škáry z vápennocementovej malty 12 mm:

$$R_W(C, C_{tr}) = 48(-1, -4) \text{ dB}$$

$$R_{A1} = 47 \text{ dB}$$

$$R_{A2} = 44 \text{ dB}$$

